



MAGMA

SYN PSA



DESCRIERE

Magma SYN PSA este un ulei pentru autoturisme 100% sintetic, LowSAPS, special creat pentru motoare performante de ultima generatie Peugeot si Citroen. Conceput cu formula TriboACT® Formula depaseste cerintele ferme ale specificatiei PSA B71 2290. Asigura un consum de carburant foarte bun(peste 2.5%), in timp ce asigura o protectie crescuta impotriva uzurii pistoanelor in comparatie cu alte uleiuri cu specificatia ACEA C2. Asigura functionarea excelenta a filtrelor de particule si alte sisteme de tratament al noxelor pentru o perioada lunga de timp.

APLICATII

MAGMA SYN PSA SAE 5W-30 este recomandat pentru motoare diesel de ultima generatie echipate cu filtre de particule precum si pentru ultimele tipuri de motoare pe benzina. Este recomandat pentru motoare diesel folosite la Toyota, Mazda si FIAT ce necesita un ulei cu specificatia ACEA C2. Poate fi folosit pentru cele mai lungi intervale de schimb si in cele mai dificile conditii de condus (autostrada, trafic urban etc.). Este compatibil si cu modele mai vechi de autoturisme.

CARACTERISTICI-BENEFICII

CARACTERISTICI	BENEFICII
100% ulei sintetic cu formula LowSAPS.	Uzura mai mica a pistoanelor in comparatie cu cerintele stricte ale specificatiilor ACEA A5/B5-12; mentine performante maxime.
Imbunatatit cu formula TriboACT® Formula.	Excelente proprietati la temperaturi scazute; maximizeaza durata de viata a DPF.
Niveluri mici de frecare sunt generate.	Consum mai scazut de combustibil dovedit in medie cu 2.5%; emisii de CO ₂ mai reduse; respecta mediul inconjurator.
Extrem de rezistent la forfecare.	Previne subtierea uleiului.
Minimizarea formarii depunerilor.	Functionare optima a motorului pentru o perioada lunga de timp.

CARACTERISTICI FIZICO CHIMICE

Magma SYN PSA	METODA	SAE 5W-30
Densitate la at 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,853
Vascozitate dinamica, °C/cP	ASTM D5293	-30°C/5900
Vascozitate cinematica(cSt) 100 °C	ASTM D445	10,3
Vascozitate cinematica(cSt) 40 °C	ASTM D445	57,1
Indice de vascozitate	ASTM D2270	167
Punct de ardere, COC, °C	ASTM D92	228
Punct de picurare, °C	ASTM D97	-39
TBN, mgrKOH/gr	ASTM D2896	8,0

Caracteristicile mentionate reprezinta valori medii.

SPECIFICATII

ACEA C2-12; ACEA A5/B5; API SN; PSA B71 2290
Level: Fiat 9.55535.S1
Meets: Honda, Toyota